

SUNGUARD® SOLAR

Neutral 67

Sonnenschutzglas für kreative Anwendungen.

Die Gläser vom Typ SunGuard® Solar sind mit einem hauchdünnen Mehrschichtsystem ausgestattet. Sie werden mit Hilfe eines speziellen Magnetron-Sutterverfahrens, dem patentierten Silacoat®-Prozess, hergestellt. Mit kaum einer anderen Technologie kann Flachglas mit solch hervorragenden Eigenschaften beschichtet werden. Silacoat® ist der Schlüssel zu mechanischer und chemischer Beständigkeit bei maximaler Transparenz und niedrigem Energiedurchgang.

- Attraktive, homogene Erscheinung in Reflexion und Durchsicht
- Exzellente chemische und mechanische Beständigkeit
- Kann thermisch zu ESG oder TVG vorgespannt und gebogen werden
- SunGuard® Solar kann, muss aber nicht thermisch vorgespannt werden
- Kann nachträglich (auch mit Schicht zur PVB-Folie) laminiert werden*
- Kann mit keramischer Farbe bedruckt werden*
- Erfordert keine Randentschichtung*

* Bitte beachten Sie die SunGuard® Verarbeitungsrichtlinien und kontaktieren Sie GUARDIAN für weitere Informationen.

Licht			Solare Energie			g-Wert		U-Wert (EN 673)	
Transmission [%]	Reflexion außen [%]	Reflexion innen [%]	Direkte Transmission [%]	Reflexion außen [%]	Absorption [%]	EN 410 [%]	DIN 67 507 [%]	Luft [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
59	19	17	40	23	37	47	44	1,4	1,1

Isolierglas: 6-16-4, SunGuard® an Oberfläche #2, KlimaGuard® Premium an Oberfläche #3

PROJEKT: Süddeutscher Verlag – STANDORT: München, Deutschland – ARCHITEKT: GKK+ Architekten



BUILD WITH LIGHT™

Kontaktieren Sie bitte Ihren GUARDIAN-Ansprechpartner für weitere Informationen und bezüglich der Verfügbarkeit der einzelnen SunGuard® Gläser.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Großbritannien
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburg
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spanien
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Ungarn
Tel: 00 36 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Deutschland
Tel: 0049 (0) 3494 361 500
E-Mail: technik_flachglas@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polen
Tel: 00 48 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russland
Tel: 007 (8) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen entsprechenden Produkttoleranzen. Die technischen Daten für Licht, solare Energie und die thermischen Eigenschaften wurden gemäß den europäischen Normen EN 673 und EN 410 ermittelt.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung des Produktes SunGuard® dar. GUARDIAN schließt hiermit jede Haftung aufgrund von Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument und sich daraus ergebenden Konsequenzen aus. Es obliegt den Nutzern dieser Informationen, die Angemessenheit des Einsatzes von SunGuard® zu überprüfen und sicherzustellen, dass sämtliche Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Normen, Verfahrensregeln und sonstige Anforderungen eingehalten bzw. erfüllt werden. Verarbeiter von SunGuard® sollten die von GUARDIAN bereitgestellten Hinweise zum Umgang mit und zur Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung und Installation von SunGuard® Gläsern beachten. Diese Hinweise werden bei der ersten Lieferung von SunGuard® bereitgestellt oder können direkt bei GUARDIAN angefordert werden.